



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117  
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215

TEL.081 8844436

FAX 081 8032631

E.MAIL: [info@versrl.it](mailto:info@versrl.it)

<http://www.kleinervernici.it>

## SCHEDA TECNICA

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	E' un prodotto a base di resine alchidiche modificate, con supporto nitroacrilico caratterizzato dal notevole potere antiruggine dei fosfati di zinco
<b>IMPIEGO</b>	Destinato soprattutto alla protezione di strutture metalliche nelle atmosfere industriali. Dopo l'eliminazione di grasso e olio , usare il prodotto: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ con airless <i>tal quale</i></li><li>▪ a spruzzo diluito con il 30-40 % di Diluente Universale</li><li>▪ con rullo <i>tal quale</i></li><li>▪ a pennello diluito con il 10 % di Diluente Universale</li></ul>
<b>RAPPORTO DI CATALISI</b>	MONOCOMPONENTE
<b>COLORE</b>	GRIGIO – ROSSO – VERDE o A RICHIESTA
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,5 ± 0,05 kg. / lt.
<b>VISCOSITA' DI FORNITURA</b>	30" ± 10" FORD 8 a 20° C.
<b>BRILLANTEZZA</b>	Opaco (< 20 GLOSS a 60°C)
<b>RESIDUO SECCO</b>	80 ± 1 %
<b>VOC</b>	310 – 350 g/l
<b>MACINAZIONE</b>	< 20 µ
<b>RESA TEORICA</b>	3,0 mq/kg
<b>PUNTO D' INFIAMMABILITA'</b>	> 21 °C
<b>ESSICCAZIONE</b>	FUORI POLVERE: 1-2 ORE ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-30 ORE
<b>PROVE PRATICHE</b>	Pulire a fondo il supporto da verniciare sabbando o con pulitrice ad acqua a 170 atm. Far asciugare e, successivamente, applicare. Dopo 24 ore applicare la mano a finire di smalto.

**TEMPO DI STOCCAGGIO** 24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.