



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117  
80011 - ACERRA (NA) TEL.081 8844436  
FAX 081 8032631  
E.MAIL: [info@versrl.it](mailto:info@versrl.it)  
[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

## SCHEDE TECNICHE

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>ANCORANTE PER LAMIERE ZINCATE ZINCOPRIMER</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	E' un prodotto a base di resine alchidiche modificate, caratterizzato dal notevole potere antiruggine dei fosfati di zinco che conferiscono anche una buona capacità di adesione ai supporti difficili come le lamiere zincate
<b>IMPIEGO</b>	Destinato soprattutto alla protezione di strutture metalliche nelle atmosfere industriali e nei climi umidi. Dopo l'eliminazione di grasso e olio , usare il prodotto: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ con airless <i>tal quale</i></li><li>▪ a spruzzo diluito con il 20-30 % di Diluente Sintetico</li><li>▪ con rullo o a pennello <i>tal quale</i></li></ul>
<b>RAPPORTO DI CATALISI</b>	MONOCOMPONENTE
<b>COLORE</b>	GRIGIO – ALTRE TINTE SU RICHIESTA
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,25 - <u>1,60 kg/l</u>
<b>VISCOSITA' DI FORNITURA</b>	30" ± 10" FORD 8 a 20° C.
<b>BRILLANTEZZA</b>	Da opaco a semilucido
<b>RESIDUO SECCO</b>	70 ± 5 %
<b>MACINAZIONE</b>	< 20 µ
<b>RESA TEORICA</b>	2,5 - 4,5 mq/l
<b>VOC</b>	180 g/l
<b>PUNTO D' INFIAMMABILITA'</b>	> 21 °C
<b>ESSICCAZIONE</b>	FUORI POLVERE: 1-2 ORE ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-30 ORE
<b>PROVE PRATICHE</b>	Pulire a fondo il supporto da verniciare sabbando o con pulitrice ad acqua a 170 atm. Far asciugare e, successivamente, applicare il fondo, Dopo 24 ore applicare la mano a finire di smalto.

**TEMPO DI STOCCAGGIO** 24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.