



*VER srl*

VIA DELLE INDUSTRIE, 117, 80011 - ACERRA (NA)

TEL.081 8844436 ; FAX 081 8032631

E.MAIL: [info@versrl.it](mailto:info@versrl.it)

<http://www.kleinervernici.it>

## SCHEDA TECNICA

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>FONDO ZINCANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE</b>
<b>CODICE</b>	246
<b>DESCRIZIONE</b>	Fondo passivante epossidico bicomponente formulato per conferire una valida protezione galvanica. al supporto, dovuta allo strato di sottili particelle di zinco metallico che, arrivando sul metallo nel veicolo epossidico, costituiscono una barriera anticorrosione.
<b>IMPIEGO</b>	E' particolarmente indicato come primer zincante, conferendo al supporto una valida protezione anticorrosiva, rapida polimerizzazione e buona resistenza meccanica per l'assemblaggio dei pezzi verniciati. L'eccellente azione anticorrosiva si ottiene preparando adeguatamente il supporto e applicando spessori elevati in due o più mani. Applicabile con apparecchiatura a spruzzo, airless, a rullo o a pennello.
<b>COLORE</b>	Grigio zinco
<b>PESO SPECIFICO</b>	1.8 ± 0,1 kg/l ( T = 20 °C)
<b>VISCOSITA' DI APPLICAZIONE</b>	47 "± 1" F4 ( T = 23 °C) a spruzzo
<b>RESIDUO SECCO IN PESO</b>	82 % ± 1 % (78% su prodotto catalizzato)
<b>RESIDUO SECCO IN VOLUME</b>	80 % ± 1 % (rilevato sperimentalmente su prodotto catalizzato)
<b>CONTENUTO IN VOC</b>	180 ± 1 g/l *
<b>CATALISI</b>	3,5: 1 in vol con catalizzatore x epossidici 25 : 4 in peso
<b>DILUIZIONE</b>	Secondo il tipo di applicazione, 5 – 30% con diluente x epossidici
<b>CONTENUTO DI ZINCO</b>	65%
<b>RESA TEORICA</b>	3-6,8 mq/litro; 1 – 2,2 mq/kg
<b>PUNTO D' INFIAMMABILITA'</b>	> 21 °C
<b>ESSICCAZIONE</b>	FUORI POLVERE: 30 minuti MOVIMENTABILE DOPO 1 ORA CIRCA ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24 ORE

\*

Limite massimo di VOC ammesso dalla normativa 2004/42/CE per la sottocategoria in analisi è di

- 600 g/l durante la Fase I (dal 1.1.2007)
- 500 g/l durante la Fase II ( dal 1.1.2010)



*VER srl*

VIA DELLE INDUSTRIE, 117, 80011 - ACERRA (NA)

TEL.081 8844436 ; FAX 081 8032631

E.MAIL: [info@versrl.it](mailto:info@versrl.it)

<http://www.kleinervernici.it>

---

## SCHEDA TECNICA

---

**ATTENZIONE:**

**IL PRODOTTO TEME L'UMIDITA'**

**TEMPO DI STOCCAGGIO**

24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI  
RESPONSABILITA'**

Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.