



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117
80011 - ACERRA (NA) TEL.081 8844436
FAX 081 8032631
E.MAIL: info@versrl.it
[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

SCHEDA TECNICA₁₅₁₀₁₉

NOME PRODOTTO	EPOTEK FLOORING (325fl)
DESCRIZIONE	Finitura a base di resine epossidiche pure, e addotti poliammidici come catalizzatori.
IMPIEGO	Presenta elevata durezza, buon potere antigraffio, ottima adesione e brillantezza. Idoneo per pavimentazioni industriali, calpestabile e carrellabile. Rende la pavimentazione fine, lavabile, impermeabile. E' resistente ai solventi, ai carburanti e agli olii. E' antigraffio e sopporta gli urti di media entità. E' indispensabile miscelare meticolosamente i due componenti per almeno 2 minuti con miscelatore meccanico a bassa velocità omogeneizzando completamente la pasta che ne risulta. Applicabile a rullo, pennello, tiraacqua dopo colatura sul pavimento, ma anche a spruzzo o aireless. Per ottenere l'effetto brillante occorre dare non meno di 200 µ bagnati
RAPPORTO DI CATALISI	16 : 4 (oppure 20:5) in peso
COLORE	Tinte RAL – a campione
PESO SPECIFICO	1,45 - 1,70 kg. / l. in funzione della tinta
VISCOSITA'	70" ± 10" FORD 4 a 20° C.
BRILLANTEZZA	85 ± 5 GLOSS oppure opaco
RESIDUO SECCO	100 %
CONTENUTO IN VOC	Prodotto solvent free. Solo in pieno inverno necessario riscaldarlo o diluirlo per ottenere una viscosità adeguata
INDURIMENTO	FUORI POLVERE: 1-2 ORE INDURIMENTO IN PROFONDITA' (95%): 48 - 72ORE Il pavimento può essere trattato il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina è possibile riprendere la normale attività civile o industriale Il prodotto indurisce per reazione chimica tra i due componenti e non per essiccazione. Il completo effetto antigraffio si vede dopo una settimana

**PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO**

L'Epotek Flooring va applicato su un pavimento compatto, ad esempio cemento industriale, mattonelle, gres, ma anche plastica, legno, ferro anche se rotto o lievemente danneggiato.

Il supporto deve essere adeguatamente pulito da materiale asportabile e asciutto. Se si tratta di cemento, occorre che lo stesso sia stato applicato almeno 4-6 mesi prima e non abbia alcuna traccia di umidità. Eventuali macchie di olio vanno completamente rimosse e lavate con opportuni sgrassanti. Nei punti dove era presente una macchia d'olio rimossa è consigliato applicare un primer epossidico Kleiner. Non viene, in ogni caso, garantito che la vernice non si distacchi in questi punti.

Il prodotto, dato su più mani, è in grado anche di coprire le asperità fino a 2 mm. Oltre questo spessore si consiglia di utilizzare Epotek pavement, ovvero un pavimento epossidico applicato per colatura.

SOVRAVERNICIABILITA'

Attenzione: Epotek Flooring, non è sovraverniciabile con vernici che siano diverse da Epotek Flooring, salvo effettuare un'adeguata carteggiatura od opacizzazione e pulizia con acetone o diluente di alta qualità.

POT LIFE

2 h circa

RESA TEORICA

170-250 g/mq a seconda dello spessore

**PUNTO D'
INFIAMMABILITA'**

> 21 °C

NOTE

Il prodotto, se esposto al sole, tende a ingiallirsi, per questo ne è sconsigliata l'applicazione all'esterno

TEMPO DI STOCCAGGIO

24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI
RESPONSABILITA'**

Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.