



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215

TEL.081 8844436

FAX 081 8032631

E.MAIL: info@versrl.it

[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO	SMALTO EPOSSIDICO (340.)
DESCRIZIONE	Finitura a base di resine epossidiche pure, e addotti poliammidici come catalizzatori.
IMPIEGO	Presenta elevata durezza, buon potere antigraffio, ottima adesione e brillantezza. Idoneo per carpenteria pesante, industria e navale. Nelle tinte chiare presenta poca resistenza ai raggi UV
RAPPORTO DI CATALISI	4 : 1
COLORE	Tinte RAL
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,1 Kg. /l.
VISCOSITA'	70" ± 10" FORD 4 a 20° C.
BRILLANTEZZA	85 ± 5 GLOSS oppure opaco
RESIDUO SECCO	85 ± 5 %
CONTENUTO IN VOC	90 + 2 g/l ¹
MACINAZIONE	<10 µ

¹ Limite massimo di VOC ammesso dalla normativa 2004/42/CE per la sottocategoria in analisi è di

- 600 g/l durante la Fase I (dal 1.1.2007)
- 500 g/l durante la Fase II (dal 1.1.2010)

RESA TEORICA 6 mq/kg

Spessore ideale 40 μ

ESSICCAZIONE FUORI POLVERE: 2 ORE
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA' (90%): 24 ORE
ESSICCAZIONE COMPLETA: 6 gg

TEMPO DI STOCCAGGIO 24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.