



CONTRADA PANTANO – ZONA ASI
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 01287781213 C.F. 03360850634
TEL.081 8844436
FAX 081 8032631
E.MAIL: info@versrl.it
[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO	SMALTO AL CLOROCAUCCIU'
DESCRIZIONE	E' un prodotto a base di resine alchidiche e al cloro-caucciù, ad alta resistenza all'acqua, al cloro e al movimento meccanico dell'acqua. Caratterizzate da una notevole elasticità e resistenza in ambiente esterno
IMPIEGO	Per verniciare piscine, pietre da mosaico, manufatti preverniciati
COLORE	TINTE VARIE
PESO SPECIFICO	1,0 +- 0,100 kg/l
VISCOSITA' DI FORNITURA	30" FORD4
BRILLANTEZZA	75 – 80 GLOSS
RESIDUO SECCO IN PESO	45 - 50 % (dipendente dalla tinta)
RESIDUO SECCO IN VOLUME	37 % (rilevato sperimentalmente su azzurro RAL 5015)
SPESSORE	max 60 µ
RESA PRATICA	6 mq/l con due mani come descritte di seguito
DILUIZIONE	Con solventi altobollenti, n/s diluente per cloro caucciù LENTO
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE: 15 min FUORI TATTO: 40 min ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 12 ORE

TEMPO DI STOCCAGGIO

24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 20° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI
RESPONSABILITA'**

Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.