



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215

TEL. 081 8844436

FAX 081 8032631

E.MAIL: info@versrl.it

[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

___SCHEDA TECNICO/APPLICATIVA___

NOME PRODOTTO	SMALTO KLESINT MONOCOMPONENTE
DESCRIZIONE	E' un prodotto a base di resine alchidiche lungoolio modificate. Presenta un'ottima ritenzione della brillantezza, facilità di manutenzione ed una leggera resistenza agli agenti atmosferici industriali.
IMPIEGO	<p>Il prodotto è stato formulato per applicazione al rullo e a pennello, come smalto di finitura per finiture brillanti e resistenti all'esterno e all'interno nei settori industriali e, più in generale, ovunque sia richiesta velocità di applicazione e facilità d'uso.</p> <p>Applicazione al rullo/pennello: prodotto tal quale o con diluizione al 5% con acqua con rullo di spugna o di lana. Distendere correttamente. Non applicare ad elevato spessore per evitare colamenti e raggrinzimenti. Eseguire una seconda mano (solo nel caso di scarsa copertura) incrociata eventuale dopo 48 ore dalla prima</p> <p>Applicazione a spruzzo: diluire al 15 – 25% con diluente sintetico a seconda della pressione dell'impianto, della temperatura etc..</p>
COLORE	TINTE A CARTELLA O RAL
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,2 kg/lt. (a seconda della tinta)
VISCOSITA' DI FORNITURA	60" ± 15 FORD 4 a 20° C.
BRILLANTEZZA	90 ± 5 GLOSS
RESIDUO SECCO	60 ± 10 %
SPESSORE MAX	50 μ ± 10% ¹
RESA TEORICA	10 mq/lt
RESA REALE	7 mq/l
PUNTO D' INFIAMMABILITA'	> 21 °C

ESSICCAZIONE

FUORI TATTO: 6 ORE

ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-30 ORE

Spessori eccessivi possono ritardare notevolmente i tempi di essiccazione e causare una mancata essiccazione in profondità. Possono inoltre causare dei raggrinzimenti.

TEMPO DI STOCCAGGIO

24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI
RESPONSABILITA'**

Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.