



CLEINER VERNICI S.r.l.

ACERRA 22/02/2022

PITTURE – SOLVENTI - INCHIOSTRI

stabilimento:

Via delle industrie, 117

80011 – ACERRA (NA)

Tel. (081) 8844436

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO	SMALTO SINTETICO FERROMICACEO
IMPIEGO	Prodotto per rivestire manufatti in ferro. Ottima resistenza all'esterno
COLORE	DA CARTELLA – grana media
COMPONENTI	Resine sintetiche lungo olio
PESO SPECIFICO	1,65 ± 0,05 kg/l.
VISCOSITA' DI FORNITURA	30" ± 5 FORD 8 a 20° C.
BRILLANTEZZA	40 ± 5 GLOSS
RESIDUO SECCO	92 ± 2 %
SPESSORE MIN	60 μ ± 10% ^{1[1]}
RESA TEORICA/PRATICA	8 mq/l – 4 mq/l
CONTENUTO IN VOC	80 ± 5 % g/l
PUNTO D' INFIAMMABILITA'	> 21 °C
CONFEZIONI	IN PAILS DA LITRI 15, lattine da 0,750 – 2,5 lt
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE: 2 h - FUORI TATTO: 4 h ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-30 ORE
TEMPO DI STOCCAGGIO	24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.

^{1[1]} Con la procedura di applicazione da noi utilizzata (vedi relazione tecnica), la tolleranza è del 10%

